

Cérite 5005

Fiche technique



Caractéristiques spécifiques

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| - Apparence..... | Poudre blanche. | - Composition | |
| - pH @ 10% | 5.8 – 7.5 | Oxydes de Terres rares | 80% min. |
| - Dimension des grains (Horiba) | | CeO ₂ /TREO..... | 0.75 – 0.85 |
| D50..... | 1.1 – 1.8µm | - Suspension | oui. |
| D0..... | 15.0 µm max | | |

Applications


- | | |
|--|--|
| - Applications ophtalmiques à faible vitesse (<1500 RPMS). | - Utilisation aussi bien dans les systèmes d'alimentation individuels que dans les systèmes de cuve à alimentation continue. |
|--|--|

Conditionnement

Fût de 20 Kg. Palette de 480 Kg

Précautions

Se reporter à la fiche de données de sécurité.



Output : Horiba